

BLANC MAT A TOUT FAIRE

Peinture glycérophtalique mat de finition très garnissante pour murs et plafonds en intérieur



PROPRIETES ESSENTIELLES

- Isole et bloque les fonds douteux et tâchés
- Excellente blancheur et matité profonde régulière sans reprise
- Temps ouvert important à la brosse et au rouleau (rechampissage facilité)
- Excellente opacité sur les fonds classiques
- Finition tendue à la brosse et pommelée au rouleau poils moyens
- Degré de matité : 5 à 60° (norme ISO 2813)

DESTINATION

- S'utilise sur fonds poreux et anciennes peintures
- Travaux neufs et entretiens
- Intérieur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (20°C-65% HR)

- | | | | |
|----------------|---|--------------------|---|
| • TEINTE: | Blanc + pastels | • RENDEMENT: | 9 m ² /L |
| • DENSITE: | 1,58 +/- 0,03 g/cm ³ (blanc) | • CONSERVATION: | 24 mois en emballage hermétique d'origine |
| • EXTRAIT SEC: | 75% en poids – 51% en volume | • CONDITIONNEMENT: | 10L |
| • SECHAGE: | 3 à 4h | • STOCKAGE: | à l'abri du gel et de la chaleur |
| • RECOUVRABLE: | 24H | | |

CONSEIL DE MISE EN OEUVRE

- Les supports doivent être sains, secs et préparés en conformité avec le DTU en vigueur Nettoyer les fonds par moyens mécaniques ou chimiques appropriés. Dépolir les anciens fonds durs (epoxy, polyuréthane)
- Ne pas appliquer sur support gras, humide, condensant ou gelé, par température inférieure à 5°C et hygrométrie supérieur à 80%.
- BLANC MAT A TOUT FAIRE s'applique en 1 ou 2 couches en fonction de l'état du support
- Matériel: brosse, rouleau
- Dilution et nettoyage des outils: diluant WT 70

CONSEILS D'APPLICATION SELON LES SUPPORTS

- Ciments, bétons et dérivés: mesurer pH<11, brossage, lavage, décontamination éventuelle
1 couche de R'FOND + 1 couche de BLANC MAT A TOUT FAIRE
- Plâtres, dérivés, anciennes peintures farinantes: dépoussiérage, brossage, ponçage, lavage
1 couche de R'FOND + 1 couche de BLANC MAT A TOUT FAIRE
- Anciennes peintures mates adhérentes: dépoussiérage, brossage, lessivage
1 à 2 couches de BLANC MAT A TOUT FAIRE selon l'état du support

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

- Classification AFNOR NTF 36-005 : Famille I - Classe 4a
- COV : Valeur limite UE de ce produit (cat PS/g) : 350g/L
Ce produit contient max. 350g/L COV à l'emploi
- Sécurité : Se reporte à la fiche de données de sécurité.

Nota : la présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.
Edition Renaudin : 2016.