

# BLANC MAT SANS TENSION

Peinture mat à l'huile chaulée sans tension non pénétrante isolant les fonds tâchés et douteux en intérieur



## PROPRIETES ESSENTIELLES

- Monocouche grâce à un excellent pouvoir garnissant et opacifiant
- Séchage rapide avec une odeur faible et fugace
- Film souple isolant les tâches de nicotine, noir de fumée, bistre et d'humidité
- Aspect mat profond sans reprise visible

## DESTINATION

- S'utilise sur fonds tâchés, douteux et anciennes peintures
- Travaux neufs et entretiens
- Intérieur

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (20°C-65% HR)

- |  |   |
|--|---|
| • TEINTE: Blanc                                    | • RENDEMENT: 8 - 10 m <sup>2</sup> /litre                 |
| • DENSITE: 1,50 +/- 0,03 g/cm <sup>3</sup> (blanc) | • CONSERVATION: 24 mois en emballage hermétique d'origine |
| • EXTRAIT SEC: 77% en poids – 57% en volume        | • CONDITIONNEMENT: 2.5L – 10L - 15L                       |
| • SECHAGE: 2h                                      | • STOCKAGE: à l'abri du gel et de la chaleur              |
| • RECOUVRABLE: 24h                                 |   |

## CONSEIL DE MISE EN OEUVRE

- Les supports doivent être sains, secs et préparés en conformité avec le DTU en vigueur Nettoyer les fonds par moyens mécaniques ou chimiques appropriés. Dépolir les anciens fonds durs et humidifier les fonds poudreux avec du white spirit avant application
- Ne pas appliquer sur support gras, humide, condensant ou gelé, par température inférieure à 5°C et hygrométrie supérieur à 80%.
- Matériel: brosse, rouleau
- Dilution et nettoyage des outils: diluant WT 70

## CONSEILS D'APPLICATION SELON LES SUPPORTS

- Boiseries, fonds farinants, badigeons: grattage, ponçage, dégraissage des boiseries brutes  
1 couche de R' FOND + 1 couche de BLANC MAT huile chaulée
- Plâtres et dérivés secs: grattage, ponçage, élimination des parties délitées  
1 ou 2 couches de BLANC MAT huile chaulée
- Anciennes peintures adhérentes: dépoussiérage, dépolissage des fonds durs  
1 ou 2 couches de BLANC MAT huile chaulée
- Eviter d'appliquer sur des anciens époxy et polyuréthanes

## INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

- Classification AFNOR NTF 36-005 : Famille I - Classe 4a
- COV : Valeur limite UE de ce produit (cat PS/g) : 350g/L  
Ce produit contient max. 350g/L COV à l'emploi
- Sécurité : Se reporte à la fiche de données de sécurité.

**Nota :** la présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.  
Edition Renaudin : 2016.