

R'FOND

Impression glycérophthalique garnissante thixotrope pour intérieur et extérieur



PROPRIETES ESSENTIELLES

- Séchage rapide ponçable après 24h de durcissement. Excellente adhérence sur les supports douteux
- Isole, bloque et régularise les fonds absorbants et poreux (absence d'embus en finition)
- Recouvrable dans la journée par les peintures acryliques
- Excellente adhérence sur les fonds douteux
- Le système R'FOND + ACRYLIQUE permet d'éviter les phénomènes de flash et de marbrure dans les locaux mal ventilés
- R'FOND améliore l'aspect des finitions acryliques et glycérophthaliques

DESTINATION

- S'utilise sur fonds poreux, douteux et anciennes peintures
- Travaux neufs et entretiens
- Intérieur - extérieur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (20°C-65% HR)

- | | | | |
|----------------|---|--------------------|---|
| • TEINTE: | Blanc mat velouté | • RENDEMENT: | 10 m ² /litre |
| • DENSITE: | 1,36 +/- 0,03 g/cm ³ (blanc) | • CONSERVATION: | 24 mois en emballage hermétique d'origine |
| • EXTRAIT SEC: | 68% en poids – 45.6% en volume | • CONDITIONNEMENT: | 0.5L - 1L - 2.5L – 10L - 15L |
| • SECHAGE: | 3 à 4h | • STOCKAGE: | à l'abri du gel et de la chaleur |
| • RECOUVRABLE: | 6h pour les acryliques
24h pour les peintures solvants | | |

CONSEIL DE MISE EN OEUVRE

- Les supports doivent être sains, secs et préparés en conformité avec le DTU en vigueur Nettoyer les fonds par moyens mécaniques ou chimiques appropriés.
- Ne pas appliquer sur support gras, humide, condensant ou gelé, par température inférieure à 5°C et hygrométrie supérieur à 80%.
- Matériel: brosse, rouleau
- Dilution et nettoyage des outils: diluant WT 70

CONSEILS D'APPLICATION SELON LES SUPPORTS

- Sur plâtres et dérivés, boiseries: grattage, ponçage, rebouchage et 1 couche de R'FOND
- Sur fonds farinants : grattage, brossage et lavage avec 1 couche de R'FOND
- Sur anciennes peintures adhérentes: lessivage, ponçage avec 1 couche de R'FOND

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

- Classification AFNOR NTF 36-005 : Famille I - Classe 4a
- COV : Valeur limite UE de ce produit (cat PS/g) : 350g/L
Ce produit contient max. 345g/L COV à l'emploi
- Sécurité : Se reporte à la fiche de données de sécurité.

Nota : la présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi. Edition Renaudin : 2016.