

FICHE TECHNIQUE RENAUDIN

R'LAK BRILLANT

Peinture laque tendue à base de résine glycérophthalique uréthane pour finition soignées en intérieur et extérieur



PROPRIETES ESSENTIELLES

- Grande facilité d'application à la brosse avec un excellent rendu
- Très bonne résistance aux UV et aux intempéries (atmosphères marines et industrielles)
- Degré de brillance : >90 à 60° (norme ISO 2813)

DESTINATION

- S'utilise sur bois, métal, support poreux et sur support PVC après préparation de surface
- Travaux neufs et entretiens
- Intérieur - extérieur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (20°C-65% HR)

- | | | | |
|----------------|---|--------------------|---|
| • TEINTE: | Blanc + bases + teintes nuancier | • RENDEMENT: | 16 m ² /litre |
| • DENSITE: | 1,16 +/- 0,03 g/cm ³ (blanc) | • CONSERVATION: | 24 mois en emballage hermétique d'origine |
| • EXTRAIT SEC: | 70% en poids – 56% en volume | • CONDITIONNEMENT: | 0.5L - 1L - 2.5L – 10L |
| • SECHAGE: | 4h | • STOCKAGE: | à l'abri du gel et de la chaleur |
| • RECOUVRABLE: | 24H | | |

CONSEIL DE MISE EN OEUVRE

- Les supports doivent être sains, secs et préparés en conformité avec le DTU en vigueur. Nettoyer les fonds par moyens mécaniques ou chimiques appropriés.
- Ne pas appliquer sur support gras, humide, condensant ou gelé, par température inférieure à 5°C et hygrométrie supérieur à 80%.
- R'lak brillant s'applique généralement en 2 couches
- Matériel: brosse, rouleau, pistolet pneumatique ou airless
- Dilution et nettoyage des outils: diluant WT 70

CONSEILS D'APPLICATION SELON LES SUPPORTS

- Plâtres, enduits absorbants: brossage, grattage, ponçage, rebouchage
1 couche de R'FOND (dilution 5 % de WT70) + 2 couches de R'LAK BRILLANT
- Ciments, fonds alcalins secs: vérification pH, brossage, décontamination en cas de microorganismes
1 couche de R'FOND (dilution 5 % de WT70) + 1 ou 2 couches de R'LAK BRILLANT
- Anciennes peintures adhérentes: grattage, ponçage, dépoussiérage
1 ou 2 couches de R'LAK BRILLANT
- PVC : dégraissage, dépolissage de la surface, dépoussiérage
1 ou 2 couches de R'LAK BRILLANT

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

- Classification AFNOR NTF 36-005 : Famille I - Classe 4a
- COV : Valeur limite UE de ce produit (cat PS/d) : 300g/L
Ce produit contient max. 300g/L COV à l'emploi
- Sécurité : Se reporte à la fiche de données de sécurité.

Nota : la présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.
Edition Renaudin : 2016.