

## FICHE TECHNIQUE RENAUDIN

# SATIN SOUPLE

Peinture acrylique satinée haute qualité pour travaux soignés en phase aqueuse pour la décoration en intérieur et en extérieur



### PROPRIETES ESSENTIELLES

- Séchage rapide sans odeur avec une faible teneur en composés organiques volatils (COV)
- Excellente pouvoir garnissant et opacifiant
- Stabilité de l'aspect satin en intérieur et extérieur
- Facilité d'entretien liée à une excellente lessivabilité
- Degré de brillance : 25-35 à 60° (norme ISO 2813)

### DESTINATION

- S'utilise sur tout supports préalablement préparés
- Travaux neufs et entretiens
- Intérieur/extérieur

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (20°C-65% HR)

- |                |                                 |                    |   |
|----------------|---------------------------------|--------------------|---|
| • TEINTE:      | Blanc + bases                   | • RENDEMENT:       | 10 m <sup>2</sup> /litre                  |
| • DENSITE:     | 1,20 +/- 0,03 g/cm <sup>3</sup> | • CONSERVATION:    | 24 mois en emballage hermétique d'origine |
| • EXTRAIT SEC: | 55% en poids – 46% en volume    | • CONDITIONNEMENT: | 2,5L – 10L - 15L                          |
| • SECHAGE:     | 2H                              | • STOCKAGE:        | à l'abri du gel et de la chaleur          |
| • RECOUVRABLE: | 8H                              |                    |   |

### CONSEIL DE MISE EN OEUVRE

- Les supports doivent être sains, secs et préparés en conformité avec le DTU en vigueur Nettoyer les fonds par moyens mécaniques ou chimiques appropriés.
- Ne pas appliquer sur support gras, humide, condensant ou gelé, par température inférieure à 8°C et hygrométrie supérieur à 65%.
- Matériel: brosse, rouleau, pistolet pneumatique ou airless
- Dilution et nettoyage des outils: eau

### CONSEILS D'APPLICATION SELON LES SUPPORTS

- Ciments, bétons, dérivés passivés : sondages, lavage, décontamination en cas de microorganismes  
1 couche de FIXATEUR + 2 couches de SATIN SOUPLE
- Plâtres, bois et dérivés: grattage, ponçage, dépoussièrage  
1 couche de R'FOND diluée de 5 à 10% WT70 + 1 à 2 couches de SATIN SOUPLE
- Métaux ferreux: décapage, dérouillage, dégraissage  
1 couche d'ANTIROUILLE SR + 2 couches de SATIN SOUPLE
- Anciennes peintures adhérentes insensibles à l'eau: ponçage, lessivage  
2 couches de SATIN SOUPLE

### INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

- Classification AFNOR NTF 36-005 : Famille I - Classe 7b2
- COV : Valeur limite UE de ce produit (cat PA/b) : 100g/L  
Ce produit contient max. 14g/L COV à l'emploi
- Sécurité : Se reporte à la fiche de données de sécurité.

**Nota** : la présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi. Edition Renaudin : 2016.