

Peinture laque satinée multisupport en phase aqueuse pour la protection et la décoration des supports en intérieur et extérieur. Idéal pour les travaux neufs ou de rénovation.

PROPRIETES ESSENTIELLES

- Adhérence renforcée sur de nombreux supports
- Application directe sans sous couche
- Fonctionnalité antirouille
- Aspect tendu et uniforme sans traces de reprise qui permet un rendu parfait
- Facilité d'entretien, lessivable

DESTINATION

- S'utilise sur bois et dérivés, métaux ferreux et non ferreux, faïence, plâtres et dérivés
- Travaux neufs et entretiens
- Intérieur - Extérieur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (20°C-65% HR)

- | | | | |
|-----------------|---------------------------------|--------------------|---|
| • TEINTE: | Blanc | • RENDEMENT: | 8 - 10 m ² /L |
| • DENSITE: | 1.20 +/- 0,05 g/cm ³ | • CONSERVATION: | 24 mois en emballage hermétique d'origine |
| • EXTRAIT SEC: | 48 % en poids | • CONDITIONNEMENT: | 1L – 2.5L- |
| • SECHAGE: | 2h | • STOCKAGE: | à l'abri du gel et de la chaleur |
| • RECOUVRABLE : | 24h | | |
| • Brillance : | 25 à 60° | | |

CONSEIL DE MISE EN OEUVRE

- Les supports doivent être sains, secs et préparés. Nettoyer les fonds par moyens mécaniques ou chimiques appropriés.
- Ne pas appliquer sur support gras, humide, condensant ou gelé, par température inférieure à 8°C et hygrométrie supérieur à 65%.
- Matériel : brosse, rouleau, pistolet pneumatique ou airless (essai préalable)
- Nettoyage des outils : eau

CONSEILS D'APPLICATION SELON LES SUPPORTS

- Bois et dérivés non revêtus : ponçage, dépoussiérage, 1 couche de LAK+ dilué à 10%
- Bois et dérivés déjà peints : éliminer les parties non adhérentes, ponçage léger pour dépolir l'ancienne peinture
- Métaux ferreux et non ferreux faiblement oxydés : brossage des parties oxydés, dépoussiérage, dégraissage. Dans le cas des métaux fortement oxydés, une couche d'ANTIROUILLE SECHAGE RAPIDE augmentera la durabilité
- Faïence : dégraissage, pour les surfaces très brillantes dépolir avec un ponçage léger, l'adhérence optimale est obtenue après 1 mois de séchage
- Après ces travaux préparatoires, appliquer 2 couches de LAK+

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

- Classification AFNOR NTF 36-005 : Famille I - Classe 7b2
- COV : Valeur limite UE de ce produit (cat PA/i) : 140g/L
Ce produit contient max. 25g/L COV à l'emploi
- Sécurité : Se reporte à la fiche de données de sécurité.

Nota : la présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été



modifiée par l'édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi. Edition Renaudin : 2018.