

FICHE TECHNIQUE RENAUDIN

PRIMAIRE HD

Primaire antirouille haute durabilité pour la protection des métaux ferreux et non ferreux.



PROPRIETES ESSENTIELLES

- Produit certifié ACQPA pour les systèmes de peinture pour navires militaires, N°26912
- Excellente résistance aux intempéries en atmosphère marine
- Séchage rapide, recouvrable par tout type de finition monocomposant

DESTINATION

- S'utilise sur acier, acier inoxydable, cuivre, aluminium et anciens fonds déjà peints
- Travaux neufs et entretiens
- Extérieur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (20°C-65% HR)

- | | | | |
|----------------|--|--------------------|---|
| • TEINTE: | brun rouge | • RENDEMENT: | 10 m ² /litre |
| • DENSITE: | 1.43 g/cm ³ | • CONSERVATION: | 24 mois en emballage hermétique d'origine |
| • EXTRAIT SEC: | 75% en poids -58.4% en volume | • CONDITIONNEMENT: | 1L - 5L |
| • SECHAGE: | 3H | • STOCKAGE: | à l'abri du gel et de la chaleur |
| • RECOUVRABLE: | 24H par lui même
48H pour les finitions | | |

CONSEIL DE MISE EN OEUVRE

- Les supports doivent être sains, secs et préparés en conformité avec le DTU en vigueur. Nettoyer les fonds par moyens mécaniques ou chimiques appropriés.
- Ne pas appliquer sur métaux gras, humides, condensants ou gelés, par température inférieure à 5°C et hygrométrie supérieure à 80%.
- Matériel: brosse, rouleau, pistolet
- Dilution et nettoyage des outils: diluant WT70

CONSEILS D'APPLICATION SELON LES SUPPORTS

- Acier : décapage, dérouillage, brossage, au degré de soin CSt3.
- Aluminium : brossage au degré de soin CSt3.
- Cuivre : Elimination des oxydes (lessivage alcalin et rinçage à l'eau)
- Anciennes peintures adhérentes: brossage, dérouillage des parties oxydées, lessivage, rinçage
- Composite, verre, résine : dépolissage superficiel
- Autres supports: consulter notre service technique
- Appliquer ensuite 2 couche de PRIMAIRE HD à 24h d'intervalle

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

- Classification AFNOR NTF 36-005 : Famille I - Classe 4a
- COV : Valeur limite UE de ce produit (cat PS/i) : 500g/L
Ce produit contient max. 345 g/L COV à l'emploi
- Sécurité : Se reporte à la fiche de données de sécurité

Nota : la présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.
Edition Renaudin : 2016.