

WAXY SATIN

INT
EXT



Peinture glycérophtalique satinée garnissante applicable en travaux neufs et travaux d'entretien courants à l'intérieur et à l'extérieur

Propriétés essentielles


- . Bon pouvoir opacifiant avec un aspect garnissant arrondi
- . Facilité d'emploi due à un temps ouvert long évitant les reprises
- . Permet de réaliser des systèmes 1 couche de R'FOND + 1 couche de WAXY SATIN en travaux courants dans la journée
- . Réalisation des teintes avec les colorants universels classiques
- . Degré de brillance : 15 à 60° (norme ISO 2813)

Destination

- . S'utilise sur bois, plâtres et dérivés, anciennes peintures
- . Travaux neufs et entretiens
- . Intérieur - extérieur

Conseils de mise en œuvre

- . Les supports doivent être sains, secs et préparés en conformité avec le DTU en vigueur Nettoyer les fonds par moyens mécaniques ou chimiques appropriés.
- . Ne pas appliquer sur support gras, humide, condensant ou gelé, par température inférieure à 5°C et hygrométrie supérieur à 80%.
- . Matériel: brosse, rouleau
- . Dilution et nettoyage des outils: diluant WT 70



SEC AU TOUCHER
4H

DILUANT
WT 70

OUTILS

RENDEMENT
m²/L
10





Conseils d'application selon les supports

- . Plâtres, dérivés, bois, fonds farinants: grattage, brossage, ponçage, lavage 1 couche de R' FOND + 1 à 2 couches de WAXY SATIN
- . Anciennes peintures adhérentes: brossage, ponçage, lessivage 2 couches de WAXY SATIN

Caractéristiques techniques

- TEINTE: Blanc
- DENSITE: 1,46 +/- 0,03 g/cm³
- EXTRAIT SEC: 79% en poids – 61% en volume
- SECHAGE: 4H
- RECOUVRABLE: 24H
- RENDEMENT: 10 m²/litre par couche
- CONSERVATION: 24 mois en emballage hermétique d'origine
- CONDITIONNEMENT: 2.5L – 10L
- STOCKAGE: à l'abri du gel et de la chaleur

Informations réglementaires

- Classification AFNOR NTF 36-005 : Famille I - Classe 4a
- COV : Valeur limite UE de ce produit (cat PS/d) : 300g/L
Ce produit contient max. 300g/L COV à l'emploi
- Sécurité : Se reporte à la fiche de données de sécurité.

· Nota : la présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi. Edition Renaudin : 2023.